



# Verarbeitungsmerkblatt

## Neue Fuge

gegen Schimmelbefall in Fliesenfugen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Pulverkonzentrat + 33% Wasserzugabe = Spachtelmasse</b></p> <p>biozem Neue Fuge ist ein hochwertiges weißes Pulverkonzentrat, das unter Zugabe von Wasser eine Spachtelmasse ergibt, die hydraulisch abbindet (aushärtet).</p> <p><b>Die Spachtelmasse kann direkt auf die mit Schimmel befallene Fliesenfuge aufgebracht werden. Eine Vorbehandlung mit Desinfektionsmitteln ist nicht erforderlich.</b></p> <p>Durch die natürliche Wirkung des alkalischen Milieus in der Spachtelmasse werden Schimmelmyzel- und Sporen inaktiv und dauerhaft in der Spachtelmasse beerdigt.</p>
<b>Anwendungsbereiche</b>	<p>Wand- und Bodenfliesen</p>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<p><b>Fliesenfugen ( Zementfugen) müssen tragfähig fett- und seifenfrei sein.</b></p> <p>Fliesenfuge mit Scheuerschwamm und fettlösenden Reiniger (Spülmittel) gründlich abscheuern. Danach Fliesenfläche mit klarem Wasser abspülen. Anschließend mit einem Lappen trockenreiben. Restfeuchte (kein freies Wasser) kann in der Fliesenfuge verbleiben. Alternativ kann auch ein Dampfreiniger verwendet werden.</p>
<b>Mischanleitung</b>	<p><b>Grundrezeptur: 1000g Pulverkonzentrat + 330 ml Wasser</b></p> <p>Verpackung: 1 L Kunststoffdose 750g Pulverkonzentrat + 250 ml Wasser = 6 m<sup>2</sup> Fliesenfläche</p> <p><b>Für kleinere Flächen kann die benötigte Pulvermenge individuell entnommen und gemäß Grundrezeptur mit Wasser angemischt werden</b></p> <p>Die Fertigmischung kann mit allen Abtönkonzentraten max. bis zu 10ml/kg Pulverkonzentrat gemischt werden.</p>
<b>Mischvorgang</b>	<p>Wasser zur Pulverkonzentrat geben und mit dem Rührstab zu einer Spachtelmasse vermischen. <b>Die Masse ca. 15 Minuten sumpfen (ruhen) lassen</b>, dann nochmal mit dem Rührstab intensiv und knollenfrei aufrühren, erst dann Verarbeiten.</p>
<b>Verarbeitungszeit</b>	<p><b>2 Stunden bei +20 Umgebungstemperatur.</b></p> <p>Gelegentliches Umrühren hält die Spachtelmasse geschmeidig.</p>
<b>Anwendungshinweise</b>	<p><b>Fuge beschichten</b></p> <p>Spachtelmasse mit Japanspachtel auf die Fliesenfuge aufbringen, anschließend die überschüssige Spachtelmasse mit leicht angefeuchteten Schwamm durch kreisende Bewegungen auf der Fliesenfläche verteilen, so dass genügend Material in der Fuge verbleibt und auf der Fliesenfläche nur ein dünner Film der Spachtelmasse zurückbleibt.</p> <p><b>Fliesenfläche reinigen</b></p> <p>Nach ca. 12 Stunden den dünnen Film der Spachtelmasse mit einem feuchten Schwamm von der Fliesenfläche entfernen.</p> <p><b>Belastung der neuen Fuge</b></p> <p>Nach 24 Stunden ist die Neue Fuge, wasser- scheuer- und kratzfest.</p> <p><b>Die Reinigung mit Badreinigern darf erst nach 6 Tagen durchgeführt werden.</b></p> <p><b>Achtung: säurehaltige Badreiniger sollten nicht verwendet werden, da sie das alkalische Milieu der Fuge neutralisieren und somit Schimmelwachstum möglich machen.</b></p>
<b>Verbrauch</b>	<p>150 g/m<sup>2</sup> Pulverkonzentrat auf Fliesenfläche</p>
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	<p>Rührstab, Japanspachtel, Schwamm</p>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	<p>nicht unter 0 °C</p>
<b>Gerätereinigung</b>	<p>Mit Wasser</p>
<b>Lagerung</b>	<p>Pulverkonzentrat geschlossen 24 Monate</p>

<b>Umwelt</b>	Einmal angemischtes Material ist nach 12 Std. ausgehärtet und kann ohne Verpackung als Bauschutt entsorgt werden.
<b>Sicherheitsmaßnahmen</b>	Wie bei Zementprodukten. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen. Beschmutzte, getränkte Kleidung ist vom Körper zu entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Verarbeitungsmerkblatt Neue Fuge in der Version Mai 2020.

**biozem** • Am Bahndamm 13-15 • 29693 Hademstorf  
Tel. +49 511-530 73 57 0 • [www.biozem.de](http://www.biozem.de)

**Anmerkung:** Die in dieser Liste gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte und die besonderen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.